

SOPRAGLASS SBS V3

Beschrijving

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit elastomeerbitumen en voorzien van een glasvliesinlage. De bovenzijde is afgestrooid met een zand/talk mengeling. De onderzijde is afgewerkt met een polyethyleenfilm of een zand/talk mengeling.

Toepassing

Wordt toegepast als onderlaag bij een meerlaagse dakdichting, of als damp scherm voor gebouwen met klimaatklasse E1 tot en met E3.

Samenstelling

		SOPRAGLASS SBS V3
Dikte		3 mm
Inlage glasvlies (g/m ²)	MDV	60
Dekmassa		Elastomeerbitumen
Afwerking bovenzijde		PE film of talk
Afwerking onderzijde		PE film of talk

Eigenschappen

		SOPRAGLASS SBS V3
Dikte		3 mm
Treksterkte: L (EUtgb) (N/5cm)	MDV	250
Treksterkte: B (EUtgb) (N/5 cm)	MDV	150
Breukrek: L (EUtgb) (%)	MDV	2
Breukrek: B (EUtgb) (%)	MDV	2
Vrije krimp (EUtgb) (%)	MLV	0
Koude buig (EUtgb) (°C)	MLV	-15
Afdruiptemperatuur (EUtgb) (°C)	MLV	100

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

Verpakking

	SOPRAGLASS SBS V3
	3 mm
Afmeting van de rol (m)	10 x 1
Gewicht van de rol (kg)	35
Aantal rollen per palet	25

Verwerking

	Plaatsingsmethode
SOPRAGLASS SBS V3 FF	Lassen
SOPRAGLASS SBS V3 TF	Lassen
SOPRAGLASS SBS V3 FT	Koudkleven, lassen of uitrollen in warm bitumen
SOPRAGLASS SBS V3 TT	Koudkleven, lassen of uitrollen in warm bitumen

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling

Keuringen

BENOR

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **ISO 9001**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be