

# SOPRALENE GARDEN

## Beschrijving

Soepel waterdichtingsmembraan samengesteld uit veerkrachtig elastomeer-bitumen en voorzien van een niet-geweven polyesterinlage. Het bitumen bevat wortelwerende bestanddelen, waardoor wortels van planten niet door de waterdichting kunnen dringen. De bovenzijde is afgewerkt met leischilfers. De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie. De homogeniteit tussen de dekmassa en het impregneringsmengsel verleent aan het membraan een uitermate hoge delaminatieweerstand.

## Toepassing

Wordt toegepast als wortelwerende toplaag voor daktuinen en terrassen met begroeiing (Sopranature).

Sopralene Garden wordt ook gebruikt voor de opstanden van deze systemen en voor ondergrondse muren van multifunctionele terrassen.

## Samenstelling

		SOPRALENE GARDEN
Dikte op de leislag		4 mm
Inlage niet-geweven polyester (g/m <sup>2</sup> )	MDV	200
Dekmassa		Elastomeerbitumen + wortelwerend bestanddeel
Afwerking bovenzijde		Leislag
Afwerking onderzijde		PE folie

## Eigenschappen

		SOPRALENE GARDEN
Treksterkte: L (N/5cm) (EUtgb)	MDV	950
Treksterkte: B (N/5cm) (EUtgb)	MDV	700
Breukrek: L (%) (EUtgb)	MDV	50
Breukrek: B (%) (EUtgb)	MDV	50
Vrije krimp (%) (EUtgb)	MLV	0,3
Koude buig (°C) (EUtgb)	MLV	-20
Afdruiptemperatuur (°C) (EUtgb)	MLV	105
Nagelweerstand: L (N)	MLV	200
Nagelweerstand: B (N)	MLV	200

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

## Verpakking

	SOPRALENE GARDEN
Afmeting van de rol (m)	8 x 1
Gewicht van de rol (kg)	35
Aantal rollen per palet	30

## Verwerking

	Plaatsingsmethode
SOPRALENE GARDEN	Uitsluitend d.m.v. de zachte vlam. In geen geval kleven met warm bitumen. Gelieve de geldende plaatsingsvoorschriften en Technische Voorlichting te raadplegen.

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling / G = granulaat / A = leislag

## Keuringen

Beantwoordt aan de eisen van de FLL test.

## Bijzondere aanwijzingen

### Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

### Kwaliteitscontrole

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **ISO 9001**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be