

SOPRALENE TECHNO 4 PY

Type PY1 & PY2

Beschrijving

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit veerkrachtig elastomeerbitumen en voorzien van een niet-geweven polyesterinlage. De bovenzijde is afgewerkt met leischilfers, verkrijgbaar in verscheidene kleuren (de lasnaad is dan voorzien van een polypropyleenweefsel) ofwel met een zand/talk mengeling. De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie met microprofilering. De inlage is geïmpregneerd met een elastomeermengsel. De homogeniteit tussen de dekmassa en het impregneringsmengsel verleent aan het membraan een uitermate hoge delaminatieweerstand.

Toepassing

Wordt toegepast als toplaag bij een meerlaagse dakdichting. Sopralene Techno 4 T/F wordt ook toegepast bij geballaste daken met grind, bij dakterrassen onder tegels, bij het omgekeerd daksysteem en bij bekuipingen.

Samenstelling

		SOPRALENE TECHNO 4 PY	
		PY1	PY2
Dikte op de lasnaad		4 mm	4 mm
Inlage niet geweven polyester (g/m ²)	MDV	180	250
Dekmassa		Elastomeerbitumen	Elastomeerbitumen
Afwerking bovenzijde		Leislag of zand/talk	Leislag of zand/talk
Afwerking onderzijde		PE folie	PE folie

Eigenschappen

		SOPRALENE TECHNO 4 PY	
		PY1	PY2
Treksterkte: L (N/5cm) (EUtgb)	MDV	950	1200
Treksterkte: B (N/5cm) (EUtgb)	MDV	650	950
Breukrek: L (%) (EUtgb)	MDV	40	45
Breukrek: B (%) (EUtgb)	MDV	45	50
Vrije krimp (%) (EUtgb)	MLV	0,5	0,5
Koude buig (°C) (EUtgb)	MLV	-15	-15
Afdruiptemperatuur (°C) (EUtgb)	MLV	100	100
Nagelweerstand: L (N)	MLV	200	225
Nagelweerstand: B (N)	MLV	200	225

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

Verpakking

	SOPRALENE TECHNO 4 PY	
	PY1	PY2
Afmeting van de rol (m) <i>Bovenafwerking leislag</i> <i>Bovenafwerking zand/talk</i>	8 x 1 10 x 1	8 x 1 10 x 1
Gewicht van de rol (kg) <i>Bovenafwerking leislag</i> <i>Bovenafwerking zand/talk</i>	45 44	45 44
Aantal rollen per palet <i>Bovenafwerking leislag</i> <i>Bovenafwerking zand/talk</i>	23 20	23 20

Verwerking

	Plaatsingsmethode
SOPRALENE TECHNO 4 AF PY1	Lassen
SOPRALENE TECHNO 4 TF PY1	
SOPRALENE TECHNO 4 AF PY2	
SOPRALENE TECHNO 4 TF PY2	

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling / G = granulaat / A = leislag

Keuringen

ATG nr. 2025

Ook beschikbaar met extentie FR: voldoet aan classificatie B_{roof} (t1)
vb: SOPRALENE TECHNO 4 AF FR

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.
Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **ISO 9001**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be